

MFT KJEMISK FESTE 300 ML, STYRENFRI




BRUKSOMRÅDE

- MFT Kjemisk feste 300 ml er en problemløser for sprukket/risset og usprukket/urisset betong. Limer/gyser fast bolter, gjenge og armeringsstål. Godkjent for seismisk belastning i klasse C1. Eget ETA sertifikat for OP1, hulltegl og armeringsjern.

LEVERES MED

1 stk MFT Blandedyse



HERDETID

Brukstid	Temperatur	Herdetid
5 min.	+35° C	40 min.
10 min.	+30° C	50 min.
15 min.	+20° C	60 min.
20 min.	+10° C	90 min.
30 min.	+5° C	150 min.

NB!! Påse at hullet er rent for borstøv før bruk. Bruk hullblåser!

TILLATT BELASTNING

Dimensjon	Borehull	Boredybde	Maks uttrekk betong B20/25
M8	10	80	3,4 kN
M10	12	90	4,9 kN
M12	14	110	6,8 kN
M16	18	125	9,8 kN
M20	22	170	14,8 kN

Alle mål er i mm, hvis ikke annet er oppgitt.

EGENSKAPER

- MFT Kjemisk feste 300 ml er produsert etter alle miljøkrav uten skadelige stoffer. 2-komponentmasse med høy kapasitet og kan brukes til ned til -10gr. Ingen spesialhensyn ifht avfallshåndtering (kan kastes i vanlige avfallsbeholdere).

Dim.	Bor-dim.	Bor-dybde	Forbruk	Dim.	Bor-dim.	Bor-dybde	Forbruk
M8	Ø10	80	3,2 ml	M10	Ø12	90	5,6 ml
M8	Ø10	90	4,0 ml	M10	Ø12	100	6,5 ml
M8	Ø10	100	5,0 ml	M10	Ø12	110	7,0 ml
M12	Ø14	110	9,0 ml	M16	Ø18	130	16,5 ml
M12	Ø14	120	10,0 ml	M16	Ø18	140	17,8 ml
M12	Ø14	130	11,0 ml	M16	Ø18	150	20,0 ml
M20	Ø22	160	31,0 ml	M24	Ø27	210	68,0 ml
M20	Ø22	170	34,0 ml	M24	Ø27	220	69,0 ml
M20	Ø22	190	36,0 ml	M24	Ø27	230	70,0 ml

Alle mål er i mm, hvis ikke annet er oppgitt.

Varenr.:	NOBB-nr.:	GTIN-nr.:	Antall /F-pak
860230	47154221	8011546339785	1